



Mipa EP-Grundierfiller

d 10/0208

Produkt-Information

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Mipa EP-Grundierfiller ist ein chromatfreies 2K-Epoxidharz-material für die rationelle PKW- und Großfahrzeuglackierung. Das Produkt vereint die Eigenschaften eines Füllers und eines Haftgrunds. Hoher Korrosionsschutz und sehr gute Haftung auch auf NE-Metallen, daher speziell geeignet für die Mischbauweise.
Eigenschaften :	sehr gute Füllkraft, Haftfestigkeit auf Stahl, Aluminium, verzinktem Blech und GFK, schlag- und kratzfest. Hoher Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit, sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit. Überarbeitbar mit Polyesterspachtel nach forcierter Trocknung (30 Minuten / 60 - 80 °C) bei Schichtstärken bis zu 120 µm EP-Grundierfiller.
Bindemittelbasis :	Epoxid-Polyamid-Harzkombination
Farbtöne :	RAL 7032 kieselgrau
Spezifikation :	Glanzgrad: matt DIN 67 530 Spez. Gewicht: 1,5 g/cm ³ DIN 51 757 Viskosität: ca.150 s 4 mm DIN 53 211
Lagerung :	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig
Kennzeichnung :	VbF: entfällt; Gefahrstoffverordnung: entzündlich; Xi
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/c): 540 g/l (2007) Dieses Produkt enthält maximal 535 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :	Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit .
Geeignete Untergründe:	Eisen und Stahl, Aluminium und verzinktes Blech geschliffen, ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen.
Untergrundvorbehandlung :	Der Untergrund muß sauber, fett- und ölfrei, trocken, frei von Rost und Staub. Anschleifen und reinigen mit Silikonentferner.
Mischungsverhältnis :	2 Volumenteile Mipa EP-Grundierfiller : 1 Volumteil Mipa EP-Härter E10 oder E25
Auftragsverfahren :	Mipa EP-Grundierfiller kann gestrichen, gerollt oder gespritzt (Luft/Airless) werden. Streichen und Rollen: unverdünnt im gemischten Zustand.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

[zu beziehen über:](#)

Ziemus Farben – Cuxhavener Str. 36 – 21149 Hamburg
Tel.: 040 796 84 88 – Fax. 040 796 84 98 – www.ziemus-farben.de