



Produktbeschreibung

Verwendungszweck :	Mipalin Kunstharz-Decklack ist speziell formuliert für die Ganz- und Teillackierung von Landmaschinen, landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen allgemein.		
Eigenschaften :	rasche Trocknung, gute Deckkraft, hohe Wetterfestigkeit, stoß-, kratz- und schlagfest, beständig gegen Reinigungsmittel und bei vorübergehender Beanspruchung von Benzin, Diesel und Säuren und Laugen geringer Konzentration.		
Bindemittelbasis :	modifizierte Alkydharze		
Farbton/Glanzgrad :	Fertigtöne laut Colour-Index und Sondertöne		
Spezifikation :	Viskosität: ca. 125 s 4 mm	DIN 53 211	
	Spez. Gewicht: ca. 1,00 - 1,20 g/cm ³	DIN 51 757	
	Glanz: hochglänzend	DIN 67 530	
Lagerung :	im verschlossenen Originalgebilde	mindestens 3 Jahre	lagerfähig
Kennzeichnung :	VbF: entfällt Gefahrstoffverordnung: entzündlich. Manche Farbtöne können Blei enthalten.		

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :	Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.		
Untergründe :	Stahl, Aluminium, verzinktes Eisen, Holz		
Untergrundbeschaffenheit :	sauber, trocken, rost- und fettfrei		
Untergrundvorbehandlung:	Stahl: Mipa Haftgrund, Mipa Primer oder Mipa Grundierfiller BZ		
	Alu und verzinktes Metall: Mipaflex Uni-Primer		
	Holz: Mipa Holzgrund oder Mipaxyl spezial (max. Holzfeuchte 15%)		
Verdünnung :	Mipa Verdünnung UN oder UN 21 (Zugabe: 10 - 20%): Zum Streichen: Mipa KH-Verdünnung		
Auftragsverfahren :	Rollen:	bis 10% verdünnt verarbeiten	

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

[zu beziehen über:](#)

Ziemus Farben – Cuxhavener Str. 36 – 21149 Hamburg
Tel.: 040 796 84 88 – Fax: 040 796 84 98 – www.ziemus-farben.de